



## 341 SEALFLON LIQUIDE

### **ЖИДКАЯ РТФЕ ПЛЕНКА.**

Водная жидкость на основе РТФЕ.

Используется для уплотнения резьбы и плоских прокладок.

Пленка успевает высохнуть до сборки (подсыхать она может на печке при температуре равной 70°C).

После подсыхания Sealflon liquide образует гибкую пленку так, что разборка и последующая сборка не будут представлять никаких затруднений.

Следует не допускать нанесения этого вещества слишком густым слоем.

Цвет	белый
Время нанесения	30- 60 мин
Полное схватывание	24 часа
Температура	от -50 до +150°C
Момент отрыва на ст.болтах М10	5 Н*м
Зазор	до 0,15 мм

Артикул/упаковка

1341 В4 Банка и щетка 300г х6



[www.orapi.org](http://www.orapi.org)

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;  
8-925-001-64-42. E-MAIL: [zakaz@himteco.ru](mailto:zakaz@himteco.ru) ; [info@himteco.ru](mailto:info@himteco.ru)