



329 HYDRAULOCK

ГИДРАВЛИКА-ПНЕВМАТИКА.

Жидкая набивка средней прочности.

Создание уплотнений для гидравлических или пневматических соединений размерами до 0.75 дюймов.

Стойкость к воздействию всех гидравлических и синтетических жидкостей.

Легкость в разборке при использовании стандартных инструментов.

Цвет	синий
Время нанесения	10- 25 мин
Полное схватывание	12-24 часов
Температура	от -60 до +150°C
Момент отрыва на ст.болтах М10	7-13 Н*м
Зазор	до 0,3 мм

Артикул/упаковка **1329 F3** Флакон 50мл х6
 1329 F5 Флакон 250мл х2



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru