



100 LUBRISEAL TRANSPARENT

ИЗОЛЯЦИЯ.

Гибкая прокладка.

Склеивание и уплотнение металлических частей, стекла, керамики, компенсационных швов, оплетки проводов...

Изоляция электропроводки и электроприборов.

Подходит для уплотнения крупных зазоров.

Обладает хорошей устойчивостью к зазорам, размеры которых могут меняться.

Не просачивается.

Цвет	прозрачный
Образование пленки	10мин
Полное высыхание	24 часа
Температура	от -65 до +250°C
Твердость А по Шору	от 25 до 33
Ретикулярная толщина/ полимеризация	4 мм 24 часа
Стандарты	SNJF 1-й категории EDF: PMUC 17108
Артикул/упаковка	1100 T3 Тюбик 100г x12 1100 C3 Картридж 310мл x12



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru