



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекс стайл



967-968 PROTOR PL

УДАЛЯЕМОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ УСТОЙЧИВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Красное или бесцветное защитное покрытие

для защиты поверхностей, материалов и оборудования в помещениях и на открытом воздухе:

- защита от коррозии.
- окрасочные камеры (защита поверхностей от загрязнения красками и лаками)
- защита режущих и иных инструментов и оборудования во время хранения и транспортировки.
- оборудование и материалы против радиоактивных загрязнений.
- полы и стены в производственных помещениях назначения против различных загрязнений (жиры, масла, пыль, ...)
- Защита от пыли при удалении определенных отходов (цемент, асбест, ...)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт легкий в использовании (инструменты для нанесения промываются растворителем ORASOLV типа O - 514). Пленка защищает полированные алюминиевые или стальные листы от царапин и коррозии. Совместим с деталями из черных или цветных металлов. Применяется при комнатной температуре. Образованная пленка очень прочная и эластичная, легко удаляется. Защита внутри помещений: минимум 12 месяцев. Простота в обращении с инструментами, так как защищает режущие части. Может использоваться для защиты оборудования, материалов и т.п. при хранении вне помещений. Обеспечивает защиту от коррозии при транспортировке морем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для защиты:

- Полированные, обработанные детали, машины, механизмы, инструменты ...
- стены и окна для проведения окрасочных работ, оборудование или детали, которые не должны быть окрашены - фотографии 3a, 3b и 3c.
- Витрины магазинов, чтобы скрыть проведение внутренних работ, противопылевая защита различных поверхностей
- авто агрегаты, металлическая мебель, литейные формы ...
- инструменты для защиты от ржавчины, царапин и ударов - фотографии 1a и 2a.
- материалы и оборудование на загрязненных участках атомных электростанций.
- подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование ...

ФОТОГРАФИИ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ



фото 1a



Фото 2a



Фото 3а



Фото 3б



Фото 3с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние

цвет

Температура вспышки (ASTM D56)

Охват

Толщина пленки (аэрозольное нанесение)

Плотность

Время высыхания

жидкость

красный 967 или бесцветный 968

<21 ° C

8 м² / л пригл.

около 0,1 мм

0,9800

около 30 минут.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием слегка встряхните. Этот продукт наносится путем погружения, кистью или распылением с помощью распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение продукта для облегчения последующего удаления образованной пленки. Наносить на чистые и, предпочтительно, гладкие поверхности для предотвращения образования микротрещин и облегчения последующего удаления пленки. Сушку можно ускорить путем обдува или прогрева при 40 ° C. Все инструменты можно легко промыть ORASOLV O-514.

УПАКОВКА

Красный

1 кг x 12

20 кг x 1

Белый

1 кг x 12

5 кг x 4