



306 FREINAGE FAIBLE

НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ.

Используется для хрупких и не очень прочных узлов.

Разборка осуществляется легко с использованием обычных инструментов.

Цвет	синий
Время нанесения на сталь	10-25 мин
Полное схватывание	12-24 часов
Температура	от -60 до +150°C
Момент отрыва на ст.болтах М10	7-13 Н*м
Зазор	от 0,05 до 0,3 мм

Применение для резьбы до М16 и мелкой до М36
Стандарт EDF космическая промышленность
Артикул/упаковка 1306 F3 Флакон 50мл х6
1306 F5 Флакон 250мл х2



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru