



101 LUBRISEAL BLANC

ИЗОЛЯЦИЯ.

Гибкая прокладка.

Склеивание и уплотнение металлов, керамики, стекла,...

Изоляция электропроводки и электроприборов.

Не просачивается.

Цвет	белый
Образование пленки	10мин
Полное высыхание	24 часа
Температура	от -65 до +250°C
Твердость А по Шору	от 25 до 33
Ретикулярная толщина/ полимеризация	4 мм 24 часа
Стандарты	SNJF 1-й категории
Артикул/упаковка	1101 T3 Тюбик 100г x12 1101 C3 Картридж 310мл x12



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru