



314 BLOCK BAGUE

Фиксация колец, муфт, вкладышей, шкивов, подшипников с более высокой прочностью на сдвиг.

Придание прочности узлам, устанавливаемым в каналах, фиксируемым и тем, которые ставятся на шпонках.

Обеспечивает защиту компонентов от истирания, коррозии и деформации.

Схема сборки с плотной подгонкой заменяется скользящей подгонкой.

Распределение нагрузки на 100 % площадей поверхностей.

Прочная фиксация 60

Ссылка: 313 аналогично 314 с увеличением вязкости для более крупных зазоров.

Цвет	зеленый
Время нанесения на сталь	10-25 мин
Полное схватывание	12-24 часов
Температура	от -60 до +150°C
Прочность на сдвиг	до 20 Н/мм ²
Время до работы машины с обычной нагрузкой	45-90 минут
Стандарт для 314:	EDF PMUC 16050; космическая промышленность: PQ 10053-060/061-03; соответствие сертификатам Французской армии
Артикул/упаковка	1314 F3 Флакон 50мл х6 1314 F5 Флакон 250мл х2
313 BLOCK BAGUE 60	1313 F9 Флакон 24мл х12 1313 F3 Флакон 50мл х6 1313 F5 Флакон 250мл х2



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru